



Betonsortenverzeichnis

Technische Details:

Betonsorte	Bezeichnung	Eignung	Verwendungsbeispiele	Eigenschaften
C 12/15 Größtkorn bis 8mm	C 12/15, F1, X0, GK8	unbewehrte Bauteile	Streifenfunda- mente, Rücken- stütze Borde, Sauberkeits- schicht	erdfeuchter Beton, Größtkorn bis GK8mm - auch als Feinbeton GK2mm, Verarbei- tungszeit 1,00Std.
C 16/20 Größtkorn 8mm	C 16/20, F1, X0, GK8	unbewehrte Bauteile	Streifenfunda- mente, Rücken- stütze Borde, Setzen von Pfos- ten	erdfeuchter Beton, Größtkorn bis GK8mm - auch als Feinbeton GK2mm, Verarbei- tungszeit 1,00Std.
C 20/25 Größtkorn 8mm	C 20/25, F1, XC3, GK8	bewehrte und unbe- wehrtete Bau- teile	Fundamente, bewehrte Beton- bauteile, Estrich, Setzen von Pfos- ten	erdfeuchter Beton, Größtkorn bis GK8mm - auch als Feinbeton GK2mm, Verarbei- tungszeit 1,00Std.
C 25/30 8mm	C 25/30, F1, XC4, XF1, XA1, GK8	bewehrte und unbe- wehrtete Bau- teile	Betonflächen, bewehrte Beton- bauteile, Estrich, Ringanker, Stür- ze, Stützen	erdfeuchter Beton, Größtkorn GK8mm, Verarbeitungszeit 1,00Std.
LC 16/18 8mm	LC 16/18, F1, X0, GK8	unbewehrte Bauteile	Leichtbeton- schüttungen, dämmende Au- ßenwände	erdfeuchter Beton, Größtkorn GK8mm, Verarbeitungszeit 1,00Std.
LC 25/28 8mm	LC 25/28, F1, XC3, GK8 gefü- gedichter Beton	bewehrte und unbe- wehrtete Bau- teile	Leichtbeton- schüttungen, dämmende Au- ßenwände, Stür- ze, Stützen	erdfeuchter Beton, Größtkorn GK8mm, Verarbeitungszeit 1,00Std.